

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**  
**огнезащитной вспучивающейся краски «ОГНЕЗА-ВД-Д»**  
ТУ 20.30.11-021-92450604-2018

**1 Описание**

Краска представляет собой суспензию функциональных наполнителей, антипиренов и пигментов в водной дисперсии полимера (сополимера) винилацетата или акрилата с добавлением вспомогательных веществ (диспергирующих добавок, пеногасителей, загустителей и других).

**2 Область применения и назначение**

Краска применяется для защиты от воздействия огня (повышения огнестойкости) металлических несущих и ограждающих конструкций, для эксплуатации внутри помещений при температуре воздуха от минус 40 °С до плюс 60 °С.

Краска марки ОГНЕЗА-ВД-Д обеспечивает I (потеря массы древесины до 9 %) и II (потеря массы древесины от 9 до 25 %) группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292 в зависимости от расхода краски для применяемой системы покрытия.

**3 Свойства**

- огнезащита древесины;
- отличная адгезия;
- легко наносится (кистью/распылением/валиком);
- не токсична, полностью безопасна в процессе эксплуатации;
- декоративный эффект.

**4 Технические характеристики**

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
1 Цвет пленки покрытия	Белый. Оттенок не нормируется
2 Внешний вид пленки покрытия	После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью
3 Время высыхания слоя 300 мкм (0,3 мм) до степени 3 при (20 ± 2)°С, ч, не более	3
4 Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %, в пределах	55,0-62,0
5 Адгезия при толщине сухого слоя 200 мкм, баллы, не более	2
6 Расход, кг/м <sup>2</sup> , по группам огнезащитной эффективности:	I гр – 0,52 II гр – 0,3
7 Температура начала реакции терморасширения, °С,	более плюс 200
8 Степень расширения покрытия, раз, не менее	20
9 Температура нанесения, °С	от плюс 5 до плюс 40
10 Относительная влажность воздуха при нанесении, %	не более 80
11 Межслойная сушка при (20 ± 2) °С, ч	3 – 8
12 Окончательное формирование покрытия, сутки	не более 7
13 Температура эксплуатации покрытия, °С	от минус 40 до плюс 60



14 Температура хранения и транспортировки, °С	от плюс 5 до плюс 40
15 Морозостойкость	5 циклов по 6 ч при температуре минус 18 °С
16 Срок хранения	12 месяцев с даты изготовления в не вскрытой заводской упаковке
17 Заводская упаковка	банка, ведро 3 кг, ведро 25 кг, бочка 200 кг
18 Срок сохранения огнезащитных свойств покрытия	не менее 10 лет

Примечание: Допускается колеровка краски. Колеровка осуществляется в пастельные цвета согласно стандартным колеровочным каталогам либо по образцам производителя (заказчика), согласованным в установленном порядке.

Краска является однокомпонентной и поставляется в готовом для нанесения виде. В процессе хранения допускается небольшое расслоение материала, что не ухудшает его качественные характеристики и огнезащитные свойства.

### 5 Рекомендации по нанесению

Краска является однокомпонентной и поставляется в готовом для нанесения виде.

Нанесение краски должно проводиться строго в диапазоне температур от плюс 5 °С до плюс 40 °С и при относительной влажности не более 80 %. Краска наносится на подготовленную поверхность.

Перед нанесением огнезащитную краску следует тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой до рабочей вязкости, но не более 5 % от общей массы.

Способы нанесения краски «ОГНЕЗА-ВД-Д»: кисть, валик велюровый с длиной ворса 10 – 15 мм, краскораспылитель, аппарат безвоздушного распыления.

Краску наносят на подготовленную поверхность в 2 – 4 слоя.

Толщина первого мокрого слоя не должна превышать 300 мкм (0,3 мм), последующие слои наносятся толщиной не более 800 мкм (0,8 мм) мокрого слоя с межслойной сушкой 3 – 8 часов (в зависимости от условий нанесения и толщины слоя покрытия).

Время межслойной сушки – 3 ч при соблюдении требуемых расходов составов.

Обработанная высушенная поверхность не выделяет токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека.

### 6 Хранение и транспортировка

Краску «ОГНЕЗА-ВД-Д» следует хранить и транспортировать при температуре не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С. Допускается кратковременное замораживание/оттаивание (не более 5 циклов по 6 ч) краски при температуре до минус 18 °С.

Срок хранения – 12 месяцев.

При транспортировке необходимо соблюдать условия хранения.